Anclaje de inyección XV Plus

tipo MKT Sistema de inyección VMU Plus, para ladrillos macizos y perforados

Aplicación

- Para anclaje en ladrillo macizo, silicocalcáreo, ladrillo perforado silicocalcáreo y ladrillo hueco

Sus ventajas

- Evaluación Técnica Europea para anclajes en ladrillos macizos y ladrillos perforados
- Libre de estireno-Mortero de éster a base de vinilo
- Puede ser utilizado con tamiz en ladrillo perforado
- Aprobado para varillas de anclaje con resistencia (Certificado 3.1), suministro según petición
- Dos versiones del cartucho de inyección, para pistola de doble pistón y pistola de silicona
- Aplicación limpia y mezcla controlada gracias a la mezcladora incluida (si fuera necesario, también puede ser pedida por separado)
- Dosificación exacta del mortero de inyección gracias a la escala en el cartucho
- Mortero de alta calidad con dos componentes para muchas posibilidades de fijación
- Varillas de anclaje en versión altamente resistente a la corrosión HCR disponibles bajo petición
- Adecuado para protección contra incendios en anclajes en ladrillos macizos

Anclaje de inyección XV Plus para pistola de silicona convencional

Datos

protección contra el fuego para ladrillos macizos

Europäische Technische Bewertung

EDELSTAHL Rostfrei INOXIDABLE

Temperatura de almacenamiento	5 °C - 25 °C
Almacenamiento	mín. +5 °C, frío y seco
Resistencia a la temperatura	-40 °C hasta +120 °C
Temperatura de aplicación	+20 °C (óptimo)
Prueba de usabilidad	ETA-13/0909

Anclaje de inyección XV Plus para pistola de doble pistón

Temperatura en la base de anclaje [C°]	Tiempo de aplicación [min]	Temperatura del cartucho durante la aplicación [C°]	Tiempo de endurecimiento base de anclaje seca	Tiempo de endurecimiento base de anclaje húmeda
-10 a -6	90	+5 a +40	24 h	48 h
-5 a -1			14 h	28 h
0 a +4	45		7 h	14 h
+5 a +9	25		2 h	4 h
+10 a +19	15		80 min	160 min
+20 a +29	6		45 min	90 min
+30 a +34	4		25 min	50 min
+35 a +39	2		20 min	40 min
+40	1,5	+15 a +40	15 min	30 min

Tipo	Contenido [ml/cartucho]	N° artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
Anclaje de inyección XV Plus para pistola de silicona convencional	280	**162363**	1	Unidad
Anclaje de inyección XV Plus para pistola de doble pistón	345	**162364**		
Mezclador, para sistema de dos componentes	-	**117460**	10	
Mezclador de extensión, para sistema de dos componentes		**127418**	12	

El taladro debe de estar hecho y limpiarse inmediatamente antes de colocar el anclaje.

Accesorios de limpieza de taladro, ver en página 11/42.

02/2025